

TJÆRALIN BEIS

T01

Description:

BEIS est une couche de finition à base d'huile contenant de l'huile de lin et des résines alkydes. Il sèche lentement, permettant la pénétration dans le bois et donnant ainsi une protection maximale et durable, formant un film protecteur très brillant à action fongicide et anti-moisissure. Il convient aussi bien aux façades en bois neuves qu'anciennes.

BEIS agit comme fixateur et imprégnateur en fonction du nombre de couches.

Il est possible d'obtenir d'autres teintes à partir de 2 bases, incolore et jaune (Naturel et Hostgul). Il faut utiliser la même référence de production pour éviter d'obtenir des nuances différentes. Conditionnement : 0.9 litres, 2.7 litres, 9 litres.



Préparation :

Avant d'appliquer le produit, assurez-vous que le support est propre et sec. L'application sur des surfaces déjà traitées avec des imprégnateurs à base d'eau n'est pas recommandée. Poncer la surface pour améliorer l'adhérence du produit.

Le bois patiné doit être poncé et nettoyé.

Sur bois non traités : Application directe en 2 couches.

Les surfaces préalablement traitées avec des produits d'imprégnation doivent être préparées avec l'application de 1 ou 2 couches de Tjaeralin BEIS.

Tjaeralin BEIS convient aux pièces en métaux ferreux préalablement préparées contre la corrosion.



Instructions:

Remuez le produit quelques minutes avant utilisation.

Il peut être appliqué au pinceau, au rouleau et au pistolet. Évitez l'application en plein soleil.

Au moins deux couches complètes sont recommandées.

Utilisez toujours le même numéro de lot dans la dernière couche.



Nettoyant/diluant:

Prêt à l'emploi ou à 10% max avec du white spirit, térébenthine.

Les outils peuvent être nettoyés avec du white spirit, térébenthine.



Séchage:

Recouvrir après env. 2 à 4 jours (23°C et 50% d'humidité).

La température et l'humidité affectent le temps de séchage.



Séchage:

Sécher à la poussière après env. 12 – 24 heures (23°C et 50% d'humidité).

La température et l'humidité affectent le temps de séchage.



Rendement:

6-10 m²/l en fonction de l'absorption du support.



Propriétés:

Brillance env. 80 – 90 @60°

Poids spécifique 1,05 – 1,20 kg/L

Poids sec env. 65% en volume.

Réglementation COV : la valeur limite européenne (cat A/e) est de 400 g/l (2010). Le produit contient au maximum 400 g/l de COV.



Stockage:

Température maximale de stabilité au stockage : +40 °C

Le produit résiste au gel et peut être stocké à l'extérieur.



SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques ; toutefois, elle ne peut être tenue responsable des résultats obtenus après leurs utilisations car les conditions d'applications ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique.

Février 2025



SAN MARCO GROUP S.P.A. | TJÆRALIN AS
Via Alta, 10, 30020 Marcon (VE) Italia | Dynamitveien 24, Postboks 425, 1401 Ski
T. +39 04156322 - F. +39 0415950153 | tjæralin@tjæralin.no - www.tjæralin.no
info@san-marco.it - export@san-marco.it
www.san-marco.com

CONTACT CENTER
+39 041 85 20 527
COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001